

	11	1225-1520	980	8	-	-	30	-	-	361-432
11	25	1030-1325	785	9	-	-	32,5	-	-	311-384
25	40	930-1230	735	9	-	-	32,5	-	-	278-363
40	100	785-1080	590	10	-	-	35	-	-	234-327

Caratt. meccaniche ricavate da barrotto di riferimento sottoposto a tempra di nucleo e disteso

L = longitudinale; T = tangenziale; Q = radiale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNI 7846: 1978 Valori di temprabilità **Jominy in HRC** grandezza grano 5 minimo

Distanza dall'estremità temprata in mm

	1,5	3	5	7	9	11	13	15	20	25	30	35	40	45	50
min	39	38	36	34	31	29	27	25,5	23	21	20,5	20			
max	49	48,5	48	46,5	45	43,5	41	40	37	35,5	34,5	33,5	33	32,5	32