

**CORRISPONDENZE**

EN	UNI	GB	DIN	AFNOR	BS	GOST	AISI SAE		
11SMnPb37	CF9SMnPb36	-	9SMnPb36	S300 Pb	-	-	12L14		

**COMPOSIZIONE CHIMICA**

C% max	Mn%	Si% max	Cr%	Ni%	Mo%	Cu%	Nb%	V%	
0,14	1,00-1,50	0,05	-	-	-	-	-	-	
+/- 0,02	+/- 0,06	+/- 0,01	-	-	-	-	-	-	
Al%	P% max	S%	N%	Pb%					
-	0,11	0,34-0,40	-	0,20-0,35					
-	+ 0,02	+ 0,04	-	+ 0,03-0,02					

Scostamenti ammessi per analisi di prodotto

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

stato		<b>TRAFILATO A FREDDO + C</b> EN 10277-3:2008							
sezione mm		Prova di trazione in longitudinale a 20° C							
oltre	fino a	R	Rp	A%	HB				
		N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup> min	min	<i>per informazione</i>				
5	10	510-810	440	6	154-243				
10	16	490-760	410	7	149-226				
16	40	460-710	375	8	139-218				
40	63	400-650	305	9	119-200				
63	100	360-630	245	9	104-192				

per i piatti e profili speciali il carico Rp 0,2 può differire del - 10% e R del +/- 10%

per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine

valgono anche per +C +SL